



## رنگ ترافیکی ترموپلاستیک اسکرید حرارتی گرم B 2126-(W,Y)

### روش کاربرد:

180-190°C	دمای رنگ هنگام اجراء:
3000-3500 میکرون	ضخامت فیلم:
900-1100 گرم	مقدار مصرف به ازای هر متر خط کشی با عرض 15 سانتی- متر:

### ترکیبات:

18-22 درصد	ببندر:
45-50 درصد	فیلر:
10 درصد (پیگمنت سفید)	پیگمنت:
20-25 درصد	گلاسیبید:

### آماده سازی سطح

سطح بایستی قبل از اجراء پرایمر تمیز، با تخلخل مناسب، خشک (عاری از رطوبت) و عاری از هر نوع آلودگی باشد. وجود گرد و غبار و رطوبت مانع از چسبندگی مناسب پرایمر به سطح آسفالت می گردد. در صورت صاف و صیقلی بودن سطح آسفالت پیشنهاد می گردد که سطح آسفالت را با واترجت شسته و متخلخل نماید. پرایمر **B2130-2135 P** بدون اضافه کردن تینر و با ضخامت مناسب 300-400 میکرون اجراء گردد. پس از گذشت حداکثر یک ساعت از زمان اجراء پرایمر، رنگ مذکور با ضخامت مناسب اجراء گردد.

### شرایط محیطی

دما 10-45°C، رطوبت نسبی 25-85 درصد، از اجراء رنگ در شرایط بارندگی (روز اجراء و 24 ساعت بعد) جداً خودداری فرمائید.

### شرح محصول

رنگ ترافیکی گرم مطابق با استانداردهای **BS EN 1871** و **BS EN 12802** بر پایه پلیمر سنتتیک.

### موارد کاربرد

رنگ مذکور دارای مقاومت عالی در شرایط جوی مختلف، با پوشش و چسبندگی عالی بر سطوح آسفالتی و سیمانی می باشد و بصورت نوار ضخیم و چسبنده ای بر سطوح آسفالت و یا بتون اجراء می شود. این رنگ جهت خطوط هشدار و خط کشی سطح آزاد راهها و بزرگراهها مورد استفاده قرار می گیرد.

### اطلاعات فنی

فام های رایج ترافیکی	فام:
1/8 - 2/3 gr/cm <sup>3</sup> (دما 25 °C)	دانسیته:
80°C حداقل	نقطه نرمی:
حداکثر 200 میلی گرم	مقاومت در برابر 100 دور سایش:
حداکثر 20 درصد	مقاومت در برابر جاری شدن:
حداکثر 3 دقیقه	چسبندگی به تایر
80-90 درصد	بازتاب رنگ سفید (تحت زاویه 45 و صفر درجه):

حلال رقیق کننده: ندارد

تجهیزات مورد استفاده

اسپری و اسپری بدون هوا



## رنگ ترافیکی ترموپلاستیک اسکرید حرارتی گرم B 2126-(W,Y)

### نکات ایمنی

مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط‌هایی که از تهویه مناسب برخوردارند رنگ استفاده شود.

### شرایط نگهداری

در مکان خشک، خنک و در دمای کمتر از 80 درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. تحت شرایط فوق 12 ماه پس از تاریخ تولید.

### ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش‌های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.